

## Технический лист

### StoLook Wax

Прозрачный защитный воск



#### Характеристика

##### Применение

- для внутренних работ
- в качестве защитного покрытия для поверхностей StoCalce Marmorino, StoCalce Veneziano и StoCalce Fondo
- для облагораживания в сочетании с StoLook Effektpulver
- не применять в местах, подверженных воздействию водяных брызг

##### Свойства

- защищает поверхность
- выдерживает механические нагрузки
- защищает от преждевременных загрязнений

##### Внешний вид

- увеличивает гляцевость и стереоскопический эффект

#### Технические данные

Критерий	Норма/ правила проведения испытаний	Значение/ единица	Указания
----------	-------------------------------------	-------------------	----------

При указании значений брались средние или приблизительные значения. В связи с использованием в наших продуктах натурального сырья определенные показатели в отдельной партии могут незначительно отличаться без ущерба для качества продукта.

#### Поверхность основания

##### Требования

Основание должно быть твердым, сухим, чистым и прочным.

## Технический лист

### StoLook Wax

<b>Применение</b>		
<b>Температура использования</b>	Минимальная температура воздуха, материала и поверхности основания при использовании: +5 °C	
<b>Расход</b>	<b>Способ применения</b>	<b>Приблизительный расход</b>
	На проход	0,05 л/м <sup>2</sup>
Расход материала помимо прочего зависит от особенностей применения, поверхности основания и консистенции. Приведенные данные по расходу представляют собой лишь ориентировочные значения. Точные данные по расходу следует при необходимости определять на объекте.		
<b>Нанесение</b>	Наносится тонким и равномерным слоем при помощи тряпки или неабразивного шпателя и затем полируется.	
<b>Высыхание, затвердевание, повторная обработка</b>	Защитное покрытие воском можно наносить лишь по истечении примерно 4-8 дней высыхания. Время высыхания зависит от соответствующей техники нанесения на поверхность. Преждевременное нанесение воска может привести к изменениям цвета.	
<b>Очистка инструмента</b>	Сразу после использования промыть водой.	
<b>Указания, рекомендации, специальное, прочее</b>	Неравномерное или чрезмерное нанесение воска может привести к появлению белесоватости или вуалированию. Очистку покрытой воском поверхности можно осуществлять влажной тряпкой или также обычным мылом/моющим средством. Нельзя использовать агрессивные чистящие средства, например, такие как чистящее молочко и растворяющие известь чистящие средства, а также инструменты для очистки с острыми кромками. Для дальнейшей обработки покрытых воском поверхностей необходимо удалить воск.	
<b>Поставка</b>		
<b>Цвет</b>	Молочно-белый, колеруется посредством StoTint Aqua	

## Технический лист

### StoLook Wax

Упаковка	Банка
<b>Хранение</b>	
Условия хранения	Хранить в плотно закрытой таре. Беречь от мороза.
Срок хранения	Наилучшее качество гарантируется в оригинальной упаковке в течение срока хранения. Эта информация указывается в номере партии на упаковке. Расшифровка номера партии: Цифра 1 = последняя цифра года, цифры 2 + 3 = календарная неделя Пример: 5450013223 – срок хранения до конца 45-й календарной недели 2015 г.
<b>Заключения / допуски технической экспертизы</b>	
<b>Обозначение</b>	
Группа продуктов	Воск
Код GIS	Для данной группы продуктов в GISBAU пока не определен код GIS.
Безопасность	Данный продукт является опасным веществом. Пожалуйста, принимайте во внимание Листок безопасности!

## Технический лист

### StoLook Wax

---

#### Особые указания

Информация и данные в этом Техническом листе служат для обеспечения применения по обычному назначению, либо соответствия обычным целям, и основываются на наших знаниях и опыте. Однако, это не освобождает клиента от самостоятельной проверки продукта на пригодность и правильность применения.

Применение в областях, однозначно не упомянутых в данном Техническом листе, может осуществляться только после согласования. Без согласования Вы действуете под собственную ответственность. Особенно это касается комбинаций с другими продуктами.

С выпуском нового Технического листа все предыдущие Технические листы утрачивают свою актуальность. Самую новую редакцию Вы можете найти в Интернете.

Sto SE & Co. KGaA  
Ehrenbachstr. 1  
D - 79780 Stühlingen  
Телефон: 07744 57-0  
Телефакс: 07744 57 -2178  
infoservice@sto.com  
www.sto.de